

ALLCOMP SERİSİ

Mineral Esaslı Kompresör Yağı



Avantajları

- Parafinik esaslı formülasyonu ile mükemmel yağlama sağlar.
- Oksidasyona karşı dirençleri yüksektir.
- Suyu, bünyesinden oldukça kısa bir sürede uzaklaştırır.
- Sistemi korozyona ve aşınmaya karşı çok iyi korur.
- Düşük partikül içeriği sayesinde filtre elemanlarının servis süresini uzatır.
- Ekipman ömrünü uzatarak performansı artırır.
- Yüksek operasyon koşullarında üstün sıcaklık stabilitesi sağlar.
- Bakır ve çelik sistemler ile uyumluluğu ısı kararlılık testleriyle ispatlanmıştır.
- Düşük buharlaşma özelliği sayesinde yağ eksilmesini minimuma indirir.

Kullanım Yeri ve Uygulama

- Her türlü vidalı, pistonlu ve paletli hava kompresörlerinin yağlanması
- Kompresör yapımında kullanılan tüm metaller ve contalar ile uyumludur

Karşıladığı Onaylar ve Şartnameler

- DIN 51506 VDL

Teknik Özellikleri	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler			
			32	46	68	100
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,87	0,88	0,89	0,89
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	32,9	44,8	69,3	108
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	5,45	6,61	8,76	11,7
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	100	98	98	95
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-24	-24	-24	-24
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	216	220	226	210
Bakır şerit korozyonu 3h/100 °C	-	ASTM D 130	1a	1a	1a	1a
Sudan ayrılma süresi	Min.	ASTM D 1401	40/40/0 (20min)	40/40/0 (20min)	41/39/0 (25min)	41/39/0 (15min)
Aşınma Çapı	mm	ASTM D4172	0,39	0,38	0,35	0,38

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir. Ürünün kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, garanti taşımamaktadır. ATAK MADENİ YAĞ AR-GE çalışmaları ile devamlı olarak ürünlerini geliştirmektedir. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

Daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın: teknik@atakoil.com

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul | T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir | T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetendustriyel.com info@alpetendustriyel.com

Doküman No: PDS-CM-001401

| Revizyon Tarihi: 16,07,2019