

ANTERA S SERİSİ

Sarı Metaller İçin Saf Kesme Yağı



Avantajları

- Çok iyi yüzey kalitesi sağlar.
- Çok iyi temizleme performansı gösterir.
- Korozyon önleme performansı yüksektir.
- Yüksek oksidasyon direnci gösterir.
- Sarı metallerde leke yapmaz.

Kullanım Yeri ve Uygulama

- Sarı metaller ve hafif alaşımlı çelik malzemelerin torna, freze, diş açma ve diğer metal kesme operasyonlarında saf olarak kullanılırlar.

Teknik Özellikleri	Birim	Test Metodu	S 22	S 32
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D4052	0,862	0,873
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-9	-9
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D445	16,0 - 22,0	30,0 - 33,0
Viskozite İndeksi	-	ASTM D2270	90	95
Bakır şerit korozyonu 1h/100 °C	-	ASTM D130	1a	1a
Parlama Noktası	°C	ASTM D92	190	200

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir. Ürünün kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, garanti taşımamaktadır. ATAK MADENİ YAĞ AR-GE çalışmaları ile devamlı olarak ürünlerini geliştirmektedir. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

Daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın: teknik@atakoil.com

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul | T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir | T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetendustriyel.com info@alpetendustriyel.com

Doküman No: PDS-NC-001208

| Revizyon Tarihi: 12.05.19