


ANTERA SF SERİSİ

Otomat Çelikleri İçin Saf Kesme Yağı



Avantajları

- Çok iyi yüzey kalitesi sağlar.
- Çok iyi soğutma ve temizleme performansı gösterir.
- Düşük buharlaşma ve sis oluşumu sağlar.
- Yüksek köpürme önleme özelliğine sahiptir.
- Yüksek yük dayanımı sağlar.
- Uzun kesici takım ömrü sağlar.
- Korozyon önleme performansı yüksektir.
- Yüksek oksidasyon direnci gösterir.
- Yüksek performanslı aşınma önleme teknolojisi ile formüle edilmiştir.
- Klor ihtiva etmez.

Kullanım Yeri ve Uygulama

- Otomat çeliklerinin torna, freze, diş açma ve diğer metal kesme operasyonlarında saf olarak kullanılırlar.
- İçeriğinde kükürt bulunmadığı için, sarı malzemeler ile kullanımı uygundur.

Malzeme Tipi

Çelik	Döküm Demir	Paslanmaz Çelik	Alüminyum	Sarı Metal	Titanyum	Karbür
●			●	●		

Teknik Özellikleri	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler		
			16	22	32
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D445	16	22	32
Viskozite İndeks	-	ASTM D2270	90	95	95
Parlama Noktası	°C	ASTM D92	200	200	210
Dört Bilye Aşınma Çapı	mm	ASTM D4172	0,42	0,45	0,40
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D4052	0,868	0,870	0,873
Akma Noktası	°C	ASTM D97	-15	-15	-9
Bakır şerit korozyonu 1h/100 °C	-	ASTM D130	1a	1a	1a

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir. Ürünün kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, garanti taşımamaktadır. ATAK MADENİ YAĞ AR-GE çalışmaları ile devamlı olarak ürünlerini geliştirmektedir. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

Daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın: teknik@atakoil.com

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul | T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir | T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetendustriyel.com info@alpetendustriyel.com