


GARNETA LT MO

Üstün Performanslı Katı Yağlayıcı İçeren Gres



Avantajları

- Üstün korozyon ve pas önleme özelliği sayesinde bakım maliyetlerini düşürür.
- Titreşim ve şok yükler altında bulunan ekipmanlarda aşınmalara karşı koruma sağlar.
- Suyun bulunduğu uygulamalarda dahi etkin yağlama sağlamak için geliştirilmiştir.
- Kolay pompalanabilme özelliği sayesinde merkezi yağlama sistemleri için uygundur.
- Ani sıcaklık yükselmelerinde dahi kesintisiz yağlama sağlar.

Kullanım Yeri ve Uygulama

- Şok yüke maruz kalan titreşimli uygulamaların yağlanması
- Islak çalışma koşullarında
- İnşaat ve madencilik sektörlerinde
- Taşımacılık, tarım ve arazi araçlarında
- Ani sıcaklık yükselmelerinin olduğu endüstriyel uygulamalarda

Karşıladığı Onaylar ve Şartnameler

- DIN 51502 / GP2K-25
- ISO 6743-9 / CCFB2

Teknik Özellikleri	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
NLGI	-	ASTM D217	2
Sabun Cinsi	-	-	Lityum
Baz Yağ Tipi	-	-	Mineral
Baz Yağ Viskozitesi, 40°C	cSt	ASTM D445	90-110
Renk	-	Gözle	Siyah
İşlenmiş Penetrasyon, 25°C	1/10 mm	ASTM D217	265-295
Yağ Ayrışması	% m/m	ASTM D1742	1,5
Suya Karşı Dayanım	% m/m	ASTM D1264	3
Damlama Noktası	°C	ASTM D2265	200
Dört Bilye Aşınma Çapı	mm	ASTM D2266	0,5
Dört Bilye Kaynama Yüğü	kgf	ASTM D2596	400
Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı	°C	-	-24/+140

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir. Ürünün kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, garanti taşımamaktadır. ATAK MADENİ YAĞ AR-GE çalışmaları ile devamlı olarak ürünlerini geliştirmektedir. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

Daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın: teknik@atakoil.com

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul | T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir | T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetendustriyel.com info@alpetendustriyel.com