

GARNETA LT SERİSİ

Lityum Sabunlu Gres



Avantajları

- Pas ve korozyonu önleyerek rulman ömrünü uzatır.
- Oksidasyon dayanımı ile uzun servis ömrü sağlar.
- Su ile yıkanmaya karşı dirençlidir.
- Aşınmaları önleyerek uzun süreli koruma sağlar.
- Uzun depolama sürecinde kıvamında herhangi bir değişiklik olmaz.

Kullanım Yeri ve Uygulama

- Genel endüstriyel uygulamalar ve normal sıcaklıkta çalışan merkezi yağlama sistemlerinde
- Kapalı rulmanlarda
- Ağır vasıta ve iş makinelerinde
- Bilyalı ve kaymalı yataklarda
- Çok ağır yük altında çalışmayan uygulamalarda

Karşıladığı Onaylar ve Şartnameler

- DIN 51502 / GP0K-25/GP1K-25/GP2K-25/GP3K-25
- ISO 6743-9 / CCEB0/CCEB1/CCEB2/CCEB3

Teknik Özellikleri	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler			
			LT 0	LT 1	LT 2	LT 3
NLGI	-	ASTM D217	0	1	2	3
Sabun Cinsi	-	-	Lityum	Lityum	Lityum	Lityum
Baz Yağ Tipi	-	-	Mineral	Mineral	Mineral	Mineral
Baz Yağı Viskozitesi, 40°C	cSt	ASTM D445	100	100	100	100
Renk	-	Gözle	Sarımsı Kahve	Sarımsı Kahve	Açık Kahve	Açık Kahve
İşlenmiş Penetrasyon, 25°C	1/10 mm	ASTM D217	355-385	310-340	265-295	220-250
Yağ Ayrışması	%m/m	ASTM D1742	3,0	2,8	2,2	2,0
Suya Karşı Dayanım	%m/m	ASTM D1264	4,7	4,5	4,3	3,5
Damlama Noktası	°C	ASTM D2265	>175	>185	>185	>185
Dört Bilye Aşınma Çapı	mm	ASTM D2266	0,5	0,5	0,5	0,5
Dört Bilye Kaynama Yüğü	kgf	ASTM D2596	250	250	250	250
Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı	°C	-	-24/+140	-24/+140	-24/+140	-24/+140

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir. Ürünün kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, garanti taşımamaktadır. ATAK MADENİ YAĞ AR-GE çalışmaları ile devamlı olarak ürünlerini geliştirmektedir. Ürün Bilgi Formu'ndaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

Daha fazla bilgi almak için lütfen bize ulaşın: teknik@atakoil.com

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul | T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir | T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetendustriyel.com info@alpetendustriyel.com

Doküman No: PDS-IG-000604

| Revizyon Tarihi: 30.04.2019